

Грунт эпоксидный KRAFT EPOXY 2:1 с отвердителем KRAFT HARDENER F EPOXY

KRAFT

Артикулы: 023001 + 043001 (серый, 500мл + 250мл)
023002 + 043002 (серый, 1000мл + 500мл)

Описание:

Грунт эпоксидный 2:1, имеет отличные заполняющие, изолирующие и антикоррозионные свойства. Быстро высыхает. Может быть использован как со шлифованием, так и в системе "мокрым по мокрому". Легко шлифуется. Наносить от 1 до 3 слоев пульверизатором с соплом 1,5-2,0мм. Наносится на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, полиэфирные и полистироловые шпаклевки, старые лаковые покрытия, изолируя их. После высыхания покрывается автомобильными красками. Расход: 8м²/1л при толщине слоя 80мкм.

Способ применения:

Подготовленная поверхность должна быть зашлифованной, чистой, сухой и обезжиренной. Смешать в пропорции 100 объемных частей грунта и 50 объемных частей отвердителя (2+1). Применяется без растворителя. При необходимости, можно добавить эпоксидный растворитель в количестве 10-20%.

Наносить от 1 до 3 слоев пульверизатором с соплом 1,5-2,0мм. Рабочее давление зависит от производителя пульверизатора. Обычно около 2-3 бар. Межслойная выдержка — 5-10 минут при 20°C. Толщина одного слоя 40-50 мкм.

Дальнейшая обработка: P360 — P500 (по-сухому), P600-P1000 (по-мокрому).

ВНИМАНИЕ: Для проявления антикоррозионных свойств грунта в полной мере, необходимо применять эпоксидный растворитель, так как в его состав входят специальные добавки. Время высыхания грунта может изменяться из-за температуры окружающей среды.

Технические характеристики:


Грунт акриловый KRAFT EPOXY 2:1

Срок годности: 24 месяца. Плотность: 1,55-1,59 г/см³. Расход: 8м²/1л. Цвет: серый

Отвердитель KRAFT HARDENER F EPOXY


Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 0,9 г/см³. Цвет: янтарный, прозрачный

Нанесение:



Пропорция смешивания:

Грунт (A): 100 объемные части
Отвердитель (B): 50 объемных частей
Растворитель (C): 10-20 объемных частей



Вязкость: 25 — 35 сек при 20°C (DIN 4/20°C)
Время жизни смеси: до 7-9 часов при 20°C




Наносить пульверизатором, дюза 1,5-2,0 мм
Рабочее давление зависит от производителя
пульверизатора. Около 2-3 бар.

**Грунт эпоксидный KRAFT EPOXY 2:1
с отвердителем KRAFT HARDENER F EPOXY**

KRAFT



Нанесение:
Количество слоев: 1-3
Толщина слоя: 40-50 мкм
Толщина общая: 120-150 мкм



Межслойная выдержка: 5-10 минут при 20°C



Время сушки:
В окрасочной камере: 45 мин при 60°C
В обычном помещении: 12 часов при 20°C



Инфракрасная сушка (короткие и средние волны): 20-30 мин.
