

## Лак акриловый KRAFT MATT MS с отвердителем KRAFT HARDENER C MATT MS

---

The logo for KRAFT, consisting of the word "KRAFT" in white, bold, uppercase letters on a red rectangular background.

### Артикулы:

**056001 + 046101 (500мл + 250мл)**  
**056002 + 046102 (1000мл + 500мл)**

### Описание:

Бесцветный матовый двухкомпонентный акриловый лак. Содержит компоненты, защищающие от УФ лучей, обеспечивающие цветостойкость основной краски. Имеет очень хорошую текучесть и обладает полностью матовым эффектом.

Характеризуется быстрым высыханием, а также повышенной стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Расход 1л/9м<sup>2</sup>. Для уменьшения матовости можно смешивать с бесцветным акриловым лаком KRAFT MS.

### Способ применения:

Смешать лак с отвердителем в пропорции 100 частей лака и 50 частей отвердителя (2+1), тщательно перемешать. При необходимости добавить от 0 до 5% акрилового растворителя. Использовать пульверизатор с соплом 1,3 — 1,5мм. Нанести 2 -3 слоя с межслойной выдержкой 5 - 10 минут (при 20°C).

**ВНИМАНИЕ:** Не рекомендуется использование при высоких температурах и для полной окраски кузова. Время высыхания лака может изменяться из-за температуры окружающей среды.

### Технические характеристики:

#### Лак акриловый KRAFT MATT HS

**Артикулы: 056001, 056002**

Содержание летучих органических соединений (VOC) < 700г/л.


Срок годности: 24 месяца. Плотность: 0,99 г/мл. Расход: 9м<sup>2</sup>/1л. Цвет: прозрачный

---


**Лак акриловый KRAFT MATT MS  
с отвердителем KRAFT HARDENER C MATT MS**

**KRAFT**

**Нанесение:**



**Пропорция смешивания:**  
Лак (А): 100 объемных частей  
Отвердитель (В): 50 объемных частей  
Растворитель: 0-5%




**Вязкость: 38-40 сек при 20°C (DIN 4/20°C)  
Время жизни смеси: до 1,5 часов при 20°C**



**Наносить пульверизатором, дюза 1,3-1,5мм  
Рабочее давление зависит от модели пульверизатора.**




**Нанесение:  
Количество слоев: 2-3  
Толщина слоя: 25-30 мкм**



**Межслойная выдержка: 5-10 минут при 20°C**



**Время сушки:**  
В окрасочной камере: 20 мин при 60°C  
В обычном помещении:  
для монтажа: 4-5 часов при 20°C  
для полировки: 7-8 часов при 20°C  
полное отверждение: 4 дня при 20°C



**Инфракрасная сушка (короткие и средние волны): 10 мин.**