
**Артикулы: 013002 (500г с отвердителем)
013003 (1500г с отвердителем)**

Описание:

Шпаклевка полиэфирная мелкозернистая, с наполнителем из алюминиевой пыли. Характеризуется хорошими свойствами при накладывании тонких слоев и хорошей обрабатываемостью абразивами градацией от P150, что способствует отсутствию границы перехода между восстанавливаемой поверхностью к шпаклевке. При нанесении обладает блеском, что позволяет видеть форму наносимого материала и максимально приблизить ее к требуемой, избегая излишней шлифовки. Шпаклевка обладает высокой стойкостью к высокой температуре и механическим нагрузкам. Предназначена для заполнения неровностей на стальных поверхностях, подвергающихся высоким температурам и вибрациям (капот, крыша). Предназначена для сухой ручной и машинной обработки. Легка в нанесении и обработке, не засоряет абразивный материал во время шлифовки. Имеет хорошую адгезию к поверхности, поэтому применима для усиления ослабленных после рихтовки элементов. Не требует использования финишной шпаклевки.

Способ применения:

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной. Смешать шпаклевку и 2-3% отвердителя по весу. Наносить не дольше 5 минут при температуре 20°. Высокая температура может уменьшить рабочее время нанесения и уменьшить время сушки.

Внимание: Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию вышележающих слоев. Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 15°C.

Технические характеристики:


Содержание летучих органических соединений (VOC) 2004/42/II(b)(250)<250
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,78 г/см³. Цвет: металлический.
Хранить в прохладном месте.

Нанесение:

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.
Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.
Нанести на поверхность (время жизни смеси - 3-5мин.)
Время отверждения - 16-30мин. при 20°C
Обработать вручную или машинкой сухим способом (P150-P320)

Рекомендации:


-Наносить слоем не более 5мм для предотвращения чрезмерного изотермического нагрева шпаклевки и, как следствие, металла, что может привести к его расширению и последующему отставанию шпаклевки от поверхности.
-Все шпаклевки KRAFT можно наносить друг на друга без межслойного матования в течении 30 минут после нанесения нижнего слоя.
-Не рекомендуется смешивать разные виды шпаклевок между собой в связи с их разными химическими составами, это может привести как к неполному отверждению и усадке, так и к обесцвечиванию верхних слоев покрытия избыточным отвердителем.



Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.



Нанести на поверхность (время жизни смеси - 3-5мин.)



Время отверждения - 16-30мин. при 20°C



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P150-P320)



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P150-P320)