
Артикул: 011113 (1800г с отвердителем)

Описание:

Шпаклевка мелкозернистая заполняющая и финишная, с пониженной усадкой. Содержит специальные добавки, которые повышают эластичность и адгезию к основанию, при этом значительно снижают усадку шпаклевки во время отверждения, что предотвращает дефект "ореолов" и эффект "стягивания" шпаклеванной поверхности большой площади. Шпаклевку можно использовать как наполнитель, и как финишную шпаклевку. Легка в нанесении и обработке. Обладает адгезией к стали, оцинкованной стали, алюминию и полиэфирным продуктам. Не засоряет абразивный материал во время шлифовки. Глубокие дефекты заполняются в несколько слоев.

Способ применения:

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной. Смешать шпаклевку и 2-3% отвердителя по весу. Наносить не дольше 5 минут при температуре 20°. Высокая температура может уменьшить рабочее время нанесения и уменьшить время сушки.

Внимание: Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев. Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 15°C.

Технические характеристики:

Содержание летучих органических соединений (VOC) 2004/42/IIВ(b)(250)<250

Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,9-2,0 г/см³. Цвет: белый.

Хранить в прохладном месте.

Нанесение:

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.

Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем.

Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.

Нанести на поверхность (время жизни смеси - 3-5мин.)

Время отверждения - 20-30мин. при 20°C


Обработать вручную или машинкой сухим способом (P150-P320)

Рекомендации:

-Наносить слоем не более 5мм для предотвращения чрезмерного изотермического нагрева шпаклевки и, как следствие, металла, что может привести к его расширению и последующему отставанию шпаклевки от поверхности.

-Все шпаклевки KRAFT можно наносить друг на друга без межслойного матования в течении 30 минут после нанесения нижнего слоя.


-Не рекомендуется смешивать разные виды шпаклевок между собой в связи с их разными химическими составами, это может привести как к неполному отверждению и усадке, так и к обесцвечиванию верхних слоев покрытия избыточным отвердителем.



Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.



Нанести на поверхность (время жизни смеси - 3-5мин.)



Время отверждения - 20-30мин. при 20°C



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P150-P320)



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P150-P320)