

Антигравийное покрытие KRAFT UBS ECO

Артикулы:

071111 — серая, 1кг

071121 — белая, 1кг

071131 — черная, 1кг

071132 — черная , 1,8кг

Описание:

Окрашиваемое антигравийное покрытие с антикоррозионными свойствами.

Применяется для восстановления заводского вида структурных поверхностей, сварных швов, для шумоизоляции шасси автотранспортных средств.

После нанесения быстро образует защитное эластичное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям, а так же воздействиям воды, соляных растворов, масла, кислот и щелочей небольшой концентрации.

После высыхания, на мастику можно наносить как обычную базовую и акриловую краску, так и водорастворимые краски. Сушка в окрасочной камере ускоряет процесс высыхания.

По сравнению с **KRAFT UBS**, имеет более жидкую консистенцию.

Способ применения:

Поверхность перед нанесением очистить от ржавчины, грязи, пыли и других загрязнений. Поверхность должна быть сухой и чистой. Для улучшения адгезии к поверхности, поверхность можно обработать абразивными материалами.

Поверхность, на которую не будет наноситься **KRAFT UBS ECO**, следует оклеить маскировочной бумагой или пленкой.

Для дополнительной защиты поверхности от коррозии перед нанесением **KRAFT UBS ECO**, поверхность рекомендуется покрыть протравливающим, реактивным или эпоксидным грунтом и дать полностью высохнуть.

Непосредственно перед использованием, необходимо встряхнуть баллон минимум 40 раз.

Наносить с помощью пульверизатора для жидкой резины на расстоянии 30см от поверхности при давлении 4-5 бар для получения защитного покрытия и с расстояния 1-2см при давлении 1,5-2 бара для получения заводского шва.

Наносить 2 слоя минимум. Для получения наилучших эксплуатационных свойств, толщина слоя должна быть в пределах 350-400 мкм. Общая толщина покрытия не должна превышать 1 мм.

После использования закрыть баллон с мастикой **KRAFT UBS ECO** и очистить пульверизатор.

Наносить краски можно приблизительно после 45 минут и не позже 8 часов после нанесения мастики **KRAFT UBS ECO**.

Внимание: Не сушить инфракрасной лампой — может произойти отслоение .


Технические характеристики: Расход: 0,7л/м² при толщине слоя 600мкм.

Срок годности: 12 месяцев.

Антигравийное покрытие KRAFT UBS ECO

Нанесение:


Мастика готова для применения.



Встряхнуть: минимум 40 раз




**Наносить пульверизатором,
давление 2 — 6 бар**



**Температура использования / нанесения,
18 — 22°C**



**Время сушки:
возможность нанесения краски после 45мин при +25°C
полное высыхание 60-90 мин при +20°C**



Хранить в прохладном месте
