

Лак акриловый KRAFT SPRAY в аэрозоли



Артикулы:

050011 — черный мат (400 мл),
050021 — черный глянец (400 мл),
050031 — белый глянец (400 мл),
050041 — серебряный (400 мл),
050051 — прозрачный (400 мл),

Описание:

Высококачественный лак с хорошими кроющими свойствами, который предназначен для покрытия поверхностей из металла, алюминия, стекла, дерева, камня и пластмасс. Обладает антикоррозионными свойствами. Устойчив к царапинам, атмосферным воздействиям, УФ излучению и химическому воздействию (в том числе бензина). Устойчивость к высоким температурам до 110°C.

Способ применения:

Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована и покрыта соответствующей основой. В случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50°C, что облегчит удаление силиконовых соединений с его поверхности. Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25°C. Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление. Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль. **После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли!** – держать аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения. Время полного высыхания — 24 часа.

ВНИМАНИЕ! Хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Технические характеристики:

Лак акриловый KRAFT SPRAY

Артикулы: 050011, 050021, 050031, 050041, 050051

Содержание летучих органических соединений (VOC) < 712г/л.


Срок годности: 36 месяцев. Плотность: 0,775 г/см³. Расход: 1,25-1,75м² /400мл.

Цвет: черный мат, черный глянец, белый глянец, серебряный, прозрачный.


**Лак акриловый KRAFT SPRAY
в аэрозоли**

KRAFT

Нанесение:




Температура нанесения 15-25°C



Встряхнуть 3-5мин.



**Нанесение:
Количество слоев: 2-3
Толщина слоя: 40-45 мкм**



Межслойная выдержка: 5-10 минут при 20°C



**Время сушки:
при 20°C
пылесухость: 5-10 мин
сухость на касание: 10-20 мин
полное отверждение: 24 часа**
